



SCHEDA TECNICA Art. ALAIN S1P SRC

Cod. UF 20146

CALZATA 11

CALZATURA TIPO "A"

TAGLIE 35-48

PESO TG.42 : 555 grammi

COMPONENTI

TOMAIO FORATO + INS.

FODERA ANTERIORE

FODERA POSTERIORE

GIRELLO

SOFFIETTO

ALLACCIATURA PORTAOCCHIELLI

SOTTOPIEDE E SOLETTA ANTIFORO:

PUNTALE

SOTTOPUNTALE

COPRISOTTOPIEDE

SUOLA INTERMEDIA

SUOLA USURA

DESCRIZIONE

Pelle scam.blue SP.2 -2,2 mm.

Inserti holeteck traspiranti

Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm

Surf grigio a tunnel d'aria traspirante

Holeteck+ surf+ imbott MTP 10 mm.

Holeteck+spicenero+surf+ imbott MTP 10 mm.

2 occhielli sint. +Pelle scamosciata forata

Save & flex PLUS Non metallica perf 0

AIR-TOE Alluminio "

in gomma anti piega

Poly soft antiodore,antimicotico

Poliuretano Espanso antistatico den.045

Poliuretano Compatto antistatico,

antiolio,antiscivolo dens.1,12

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)

Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente, azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Solettina antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE "AIR-TOE ALLUMINIO"

Resistenza all'urto mm

Resistenza alla compressione mm

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA

Resistenza alla perforazione N

Resistenza elettrica della calzatura

- in ambiente umido MΩ

- in ambiente secco MΩ

(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10⁹)

TOMAIO

Impermeabilità dinamica del tomaio:

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h

Coefficiente di permeabilità mg/cmq h

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera

Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)

Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)

Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)

Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011

con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC

NORMA EN ISO

20345:2011

VALORE

OTTENUTO

≥ 14

16

≥ 14

18

≥ 1100

1300

≥ 0,1 MΩ

86MΩ

≤ 1000 MΩ

290 MΩ

≥ 60

-

≤ 30 %

-

≤ 0,2 gr

-

≥ 0,8

4,4

≥ 15

43,2

≥ 2

4,1

≥ 20

25,3

25600 cicli

No Foro

12800 cicli

No Foro

≥ 400

No Foro

≤ 150

55

≤ 4

3

≥ 4

4.9

≤ 12

1

≥ 20

34

≥ 0,18

0,32

REV 18/01/2016